






SWING 2.5

FICHA TÉCNICA














ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	GROSOR TOTAL	2,5 mm
	PESO POR m2	4,50 kg ca.
	CAPA DE DESGASTE	0,55 mm
	FORMATO	18,42 x 121,92 cm
	INSTALACIÓN	ENCOLADO COMPLETO
	TIPO DE PRODUCTO	DRY BACK FLEX
	ACABADO DE POLIURETANO	SÍ
	EMBALAJE - PALÉ - CAJA	229,9648 m2 (64 cajas) 3,5932 m2 (16 duelas)
	NO ABSORBE LÍQUIDOS NI OLORES	
	IDEAL PARA ESPACIOS QUE ALOJAN ANIMALES DE COMPAÑÍA	

VALORES TÉCNICOS

RESULTADO

NORMA

VALORES TÉCNICOS	RESULTADO	NORMA	
TIPO DE USO 	23 - DOMÉSTICO PESADO 33 - COMERCIAL PESADO 42 - INDUSTRIAL GENERAL LIGERO	EN 685	
 Ba-s1	RESISTENCIA CONTRA EL FUEGO	Bfl - s1 (PEGADO SOBRE UNA BASE NO COMBUSTIBLE)	EN 13501-1
 DS	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CLASE DS	EN 13893
	COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R 10	EN 13893
	RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6	EN ISO 105 B02
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	GRUPO T	EN 660-2
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,25%	EN 434
	ONDULACIÓN (después de 6h a 80 °C)	≤ 2 mm	EN 434
	MARCAS RESIDUALES	≤ 0,1 mm	EN 433
	FLEXIBILIDAD	SUPERADA	EN 435
	RESISTENCIA A LAS SILLAS DE RUEDA	SUPERADA	EN 425
	CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	APTO PARA EL USO EN TODOS LOS SISTEMAS CLÁSICOS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE CON AGUA CALIENTE (máximo 25/26 °C)	
 E1 HCHO	EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	E1	EN 717-1
	RESISTENCIA AL PELADO DE LAS CAPAS	SUPERADA	EN 431
	DETERMINACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE METALES PESADOS	NO IDENTIFICADA	EN 71

swing®

