SWING HERITAGE
SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SPECIFICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

SPESSORE TOTALE / OVERALL THICKNESS	6 mm
PESO AL MQ / WEIGHT PER SQM	10,66 kg ca.
STRATO DI USURA / WEAR LAYER	0,55 mm
FORMATO / SIZE	17,78 x 121,29 cm
BISELLATURA / BEVELLED EDGE	MICRO BISELLATO SU 4 LATI / MICRO BEVELLED ON 4 SIDES
ATTACCO / CONNECTION	BREVETTO UNILIN CLIC SYSTEM / PATENTED UNILIN CLIC SYSTEM
TIPOLOGIA PRODOTTO / TYPE OF PRODUCT	SOLID CORE COMFORT | SPC FLOOR
FINITURA IN POLIURETANO / PU COATING	SI / YES
UNITA DI IMBALLAGGIO / PACKAGING - BANCALE / PALLET - SCATOLA / BOX	 103,80 mq (60 scat. / 60 boxes) 1,73 mq (8 doghe / 8 planks)
SOTTOPAVIMENTO GIÀ APPLICATO / UNDERLAYMENT ALREADY APPLIED	
NON ASSORBE NÈ LIQUIDI NÈ ODORI / IT DOES NOT ABSORB LIQUIDS NOR SMELL	
IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA / SUITABLE FOR PETS	

VALORI TECNICI / TECHNICAL VALUES	RISULTATO / RESULT	STANDARD
CLASSE D'IMPIEGO / LEVEL OF USE	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO / DOMESTIC HEAVY 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO / COMMERCIAL HEAVY 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO / LIGHT INDUSTRIAL GENERAL	EN 685
REAZIONE AL FUOCO / FIRE RESISTANCE	Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE) Bfl - s1 (LAID ON NON-COMBUSTIBLE SUPPORT)	EN 13501-1
ABBATTIMENTO ACUSTICO / IMPACT SOUND REDUCTION	ΔLw =18 db	UNI EN ISO 717 - 2
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE	CLASSE DS	EN 13893
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP COEFFICIENT	R 10	EN 13893
SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	≥ 6	EN ISO 105 B02
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE	GRUPPO T / GROUP T	EN 660-2
STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY	≤ 0,25%	EN 434
ARRICCIATURA (dopo 6h a 80 °C) / CURL (after 6hrs at 80 °C)	≤ 2 mm	EN 434
IMPRONTA RESIDUA / INDENTATION RESIDUAL	≤ 0,1 mm	EN 433
FLESSIBILITÀ / FLEXIBILITY	SUPERATA / PASS	EN 435
RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE / EFFECT OF CASTOR CHAIRS	SUPERATA / PASS	EN 425
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO / UNDERFLOOR HEATING	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C WITH HOT WATER MAX 25/26 °C DEGREES	
EMISSIONE FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSION	E1	EN 717-1
RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA RESISTANCE TO LAYER PEELING	SUPERATA / PASS	EN 431
DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI DETERMINATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS	NON RILEVATA / NOT DETECTED	EN 71

Swing®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+