EXPOSERVICE s.r.l.

TIMBERSTONE

É un pavimento di ultima generazione con legno ingegnerizzato, nel quale le caratteritiche dei pavimenti SPC sono unite ad uno strato di legno nobile, il tutto in 8 mm di spessore totale.



Vernice protettiva
Trattamento DIAMOND GUARD

Strato in legno nobile: ROVERE
1,2 mm

SPC Rigid Core
4,8 mm

IXPE materassino fonoassobente
2 mm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPESSORE TOTALE	8 mm
PESO AL MQ	11,5 kg ca.
STRATO IN LEGNO NOBILE	1,2 mm
FORMATI	Formato doga 16,50 x 121,00 cm Formato doga lunga 19,00 x 190,00 cm
BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI
ATTACCO	BREVETTO UNIDROP

VERNICIATURA PROTETTIVA SUPERFICIALE	
IMPERMEABILE	
ECOLOGICO	

UNITÀ DI IMBALLAGGIO	FORMATO DOGA	FORMATO DOGA LUNGA
- BANCALE	96,00 mq (48 scat.)	101,15 mq (35 scat.)
- SCATOLA	2,00 mq (10 doghe)	2,89 mq (8 doghe)

VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO	DOMESTICO ALTO TRAFFICO COMMERCIALE LEGGERO	
REAZIONE AL FUOCO	Bfl - s1	EN 13501-1
TEST RESISTENZA ADESIONE DEGLI STRATI	>= 4B	ASTM 3359
RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA	EN 425
RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE (dopo 24h in ambiente a 50°C ed in acqua a 24°C)	<=3%	EN 660-2
STABILITÀ DIMENSIONALE	Contrazione larghezza/lunghezza <=0,5% Arricciatura dei bordi < 2 mm	ISO 23996
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	3 o migliore	EN 16094
IMPRONTA RESIDUA	<3%	EN 433
CONTENUTO DI UMIDITÀ DELLO STRATO LIGNEO	5-10%	SONDA A SPILLO
RITENZIONE IDRICA	Nessuna perdita d'acqua dopo 24h Rigonfiamento dello spessore < 1%	T-Seam Test
IMMERSIONE IN ACQUA A 100°C	Nessuna delaminazione Sollevamento bordi e inflessione <= 1% della lunghezza	Vasca di ebollizione

IMMERSIONE IN ACQUA
Dopo >=24h, no alterazione di colore
Imbarcamento doghe <= 0,15% della larghezza
Sollevamento bordi e inflessione <= 1% della lunghezza

Il pavimento in legno ingegnerizzato TIMBERSTONE ha uno strato decorativo in rovere naturale: ogni doga è pertanto unica e diversa dalle altre.
Diversi lotti di produzione possono presentare normali stonalizzazioni, differenze di venature e nodi.
Le immagini sono quindi da intendersi puramente indicative.