
TIMBERSTONE SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

SPESSORE TOTALE	8 mm
PESO AL MQ	11,5 kg ca.
STRATO IN LEGNO NOBILE	1,2 mm
FORMATO	DOGA 16,50 x 121,00 cm DOGA LUNGA 19,00 x 190,00 cm
BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI
TIPOLOGIA DI POSA	ATTACCO A CLIC UNIDROP CLICK SYSTEM
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO PER SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C
UNITÀ DI IMBALLAGGIO	FORMATO DOGA - BANCALE:96,00 mq (48 conf.) CONFEZIONE: 2,00 mq (10 doghe) FORMATO DOGA LUNGA - BANCALE:101,15 mq (35 conf.) CONFEZIONE: 2,89 mq (8 doghe)
TIPOLOGIA PRODOTTO	VSPC FLOOR - LEGNO INGEGNERIZZATO
VERNICIATURA PROTETTIVA SUPERF	ICIALE BREVETTO DIAMOND GUARD
RICICLABILE ED ECOLOGICO	
SOTTOPAVIMENTO GIÀ APPLICATO	

	30110PAVII·IENTO GIA APPLICATO				
VAL	VALORI TECNICI				
	CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 32 - COMMERCIALE LEGGERO	EN 685		
B _{II} -s1	REAZIONE AL FUOCO	Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1		
18 db	ABBATTIMENTO ACUSTICO	ΔLw =18 db	UNI EN ISO 717 - 2		
K Z	STABILITÀ DIMENSIONALE	Contrazione larghezza / lunghezza <= 0,5% Arricciatura dei bordi < 2 mm	ISO 23996		
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA	EN 425		
	IMPRONTA RESIDUA	< 3%	EN 433		
Е1	EMISSIONE DI FORMALDEIDE	E1 (VALORE < 0,080 mg /m³)	CAS 50-00-0 CE 200-001-8		
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	>= 4B	ASTM 3359		
	RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE (24h in ambiente a 50	°C ed in acqua a 24°C) <= 3%	EN 660-2		
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE	3 o migliore	EN 16094		
	CONTENUTO DI UMIDITÀ DELLO STRATO LIGNEO	5 -10 %	SONDA A SPILLO		
	RITENSIONE IDRICA	Nessun rilascio d'acqua dopo 24 h Rigonfiamento dello spessore < 1%	T-Seam Test		
	IMMERSIONE IN ACQUA A 100°C	Nessuna delaminazione Sollevamento bordi ed inflessione <= 1% della lunghezza	Vasca di ebollizione		
	IMMERSIONE IN ACQUA (periodo superiore a 24h)	Nessuna alterazione del colore Imbarcamento doghe <= 0,15% della larghezza Sollevamento bordi e inflessione <=1% della lunghezza	Vasca di immersione		

Il pavimento in legno ingegnerizzato TIMBERSTONE ha uno strato decorativo in rovere naturale: ogni doga è pertanto unica e diversa dalle altre. Diversi lotti di produzione possono presentare normali stonalizzazioni, differenze di venature e nodi.
Le immagini sono quindi da intendersi puramente indicative.





TIMBERSTONE DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATIONS

RODUCT OF ECH TOATIONS	
OVERALL THICKNESS	8 mm
WEIGHT PER SQM	11,5 kg ca.
WEAR LAYER	O,55 mm
SIZE	PLANK 16,50 x 121,00 cm LONG PLANK 19,00 x 190,00 cm
BEVELLED EDGE	MICRO BEVELLED ON 4 SIDES
TYPE OF LAYING	CLICK LOCKING SYSTEM UNIDROP CLICK SYSTEM
UNDERFLOOR HEATING	SUITABLE FOR USE ON SYSTEMS WITH HOT WATER MAX 25/26 °C
PACKAGING	PLANK SIZE - PALLET: 96,00 mq (48 boxes) BOX: 2,00 mq (10 planks) LONG PLANK SIZE - PALLET: 101,15 mq (35 boxes) BOX: 2,89 mq (8 planks)
PRODUCT CATEGORY	VSPC FLOOR - ENGINEERED WOOD
SURFACE PROTECTING COAT	"DIAMOND GUARD" TREATMENT
RECYCLABLE & ECO-FRIENDLY	
INTEGRATED UNDERLAY	

TECHNICAL VALUES

	LEVEL OF USE	23 - DOMESTIC HEAVY 32 - COMMERCIAL GENERAL	EN 685
B _{fl} -s1	FIRE RESISTANCE	Bfl - s1 (LAID ON NON-COMBUSTIBLE SUPPORT)	EN 13501-1
18 db	IMPACT SOUND REDUCTION	ΔLw =18 db	UNI EN ISO 717 - 2
K ZI	DIMENSIONAL STABILITY	W / L Average contract <= 0,5% Corner curl < 2 mm	ISO 23996
	EFFECT OF CASTOR CHAIRS	TEST PASSED	EN 425
	INDENTATION RESIDUAL	< 3%	EN 433
Е1	FORMALDEHYDE EMISSION	E1 (VALUE < 0,080 mg /m³)	CAS 50-00-0 CE 200-001-8
	RESISTANCE TO LAYER PEELING	>= 4B	ASTM 3359
	THICKNESS SWELLING (for 24h, oven 50°C, water 24°C)	<= <u>3</u> %	EN 660-2
	SCUFF RESISTANCE	3 or better	EN 16094
	VENEER MOISTURE CONTENT	5 -10 %	PIN METER
	WATER STANDING	After 24 h no water leaked Thickness swelling < 1%	T-Seam Test
	100°C WATER BATH	No delamination End lift and Bow <= 1% of the length	Boiling Pot
	WATER IMMERSION (>= 24h)	No color change Cup and Dome <= 0,15% of the width End lift and Bow <=1% of the length	Water Tank
	PHTHALATE	NOT DETECTED	EN14372:2004

